

AlltekJoint 2010



PLAMUUR IN PASTAVORM

MANUELE OF MECHANISCHE VERWERKING



GEBRUIK BINNEN



TECHNISCHE GEGEVENS

X/m²	VERBRUIK 0,5 kg per m ² gipsplaatmuur, ofwel +/- 49 m ² voor een emmer van 25 kg.
	DICHTHEID 1,7 +/- 0,1 kg/l
Es	DROOG EXTRACT Droog extract in massa: 70 % Droog extract in volume: 49 %
	VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN +5 °C tot +30 °C Maximale luchtvochtigheid 65 % RV
pH	PH 8 +/- 1
	REINIGING Water
	DROGING Gemiddeld 24 uur naargelang de aangebrachte dikte, temperatuur, ventilatie, vochtigheid en het soort ondergrond. Schuren en overschilderen: na volledige droging.
	AANBEVOLEN DIKTE Min. dikte: 0,3 mm Max. dikte: 3 mm

BESCHRIJVING

Alltekjoint 2010 is een klant-en-klare plamuur.

EIGENSCHAPPEN

- Klaar voor gebruik
- Eenvoudig in gebruik
- Zeer goede hechting
- Uitstekende hechting van de voegband
- Zeer glad
- Eenvoudig te schuren
- Brandweerstand: volgens de Europese norm EN 13501-1 A2-s1,d0
- Classificatie: AFNOR NF T 36-005 familie III klasse 2, AFNOR Xp T30-608

VERPAKKING EN BEWARING

- Plastic emmer van 25 kg
- 9 maanden te bewaren in de originele ongeopende verpakking, vorstvrij en niet blootgesteld aan hoge temperaturen

MILIEU INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 2 g/l
- Emissieklasse binnenlucht: A+



*Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).

GEBRUIK

- Alltekjoint 2010 is geschikt voor het opvullen van voegen bij gipsplaten met afgeschuinde hoeken.
- Kan ook gebruikt worden om de ondergrond te egaliseren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergronden:

- Gipskartonplaten.

Ondergronden:

- De ondergronden, de voorbereidingswerken en de verwerkingsomstandigheden moeten conform DTU en de geldende normen zijn.
- De platen moeten bevestigd en conform DTU 25-41 zijn.

Voorbereiding van de ondergronden:

- Mengen voor gebruik indien nodig.
- Vijzen en gaten dichten.
- Manuele of mechanisch aanbrengen met een hogedrukspuit van 531 tot 535.
- Manueel verwerking met bazooka of aangedreven door een hogedrukspuitmachine (APLA-TECH) systeem mogelijk.
- Manueel: vul de afgeschuinde hoeken met Alltekjoint 2010, kleef vervolgens de voegband vast met dezelfde plamuur.
- Na het drogen: wrijf nog één of twee keer over de plamuur of gebruik een afwerkingsbus.
- Schuurmachine met korrel van 100 tot 150.

Aanbevelingen:

- Het gebruik van Alltek Sprayplast zorgt voor een egale absorptie tussen het papier van de gipsplaat en de plamuur. Hij verwijdert oneffenheden en oppervlakteverschillen die zichtbaar zijn in scheerlicht.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Veiligheidsfiches op te vragen via:

www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite