



International Coating Products

alltek

www.icp-alltek.com

## AllTek Light Extérieur



### PLAMUUR IN PASTAVORM

#### MANUELE VERWERKING



#### GEbruIK BINNEN



### TECHNISCHE GEGEVENS



**VERBRUIK**  
1 liter/m<sup>2</sup> per mm dikte



**DICHTHEID**  
1,4 +/- 0,1 kg/l



**DROOG EXTRACT**  
Droog extract in massa: 75 %  
Droog extract in volume: 65 %



**VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN**  
+8 °C tot +30 °C  
Maximale luchtvochtigheid  
65 % RV



**PH**  
8 +/- 1



**REINIGING**  
Water



**DROGING**  
Gemiddeld 24 uur naargelang de aangebrachte dikte, temperatuur, ventilatie, vochtigheid en het soort ondergrond. Schuren en overschilderen: na volledige droging.



**AANBEVOLEN DIKTE**  
Min. dikte: 0,3 mm  
Max. dikte: 3 mm

### BESCHRIJVING

Lichte plamuur voor manuele herstellingen en egaliseren. Alltek Light Exterior is een kant-en-klare grijze plamuur.

### EIGENSCHAPPEN

- Klaar voor gebruik
- Snel en makkelijk aan te brengen met een rol
- Dekkende vulling met een kleine krimp
- Makkelijk te gebruiken: eenvoudig glad en uitstekende kwaliteit
- Brandweerstand: A2-s1, D0 volgens de Europese norm EN 13501-1
- Classificatie: Familie III klasse 2 volgens de norm AFNOR NF T 36-005, conform aan de norm AFNOR NF T 30-608

### VERPAKKING EN BEWARING

- Plastic emmer van 12 liter
- 1 jaar te bewaren in de originele ongeopende verpakking, vorstvrij en niet blootgesteld aan hoge temperaturen.

### MILIEU INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 1 g/l.
- Emissieklasse binnenlucht: A+



\*Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).

### GEbruIK

- Muren en plafonds binnen en buiten, op alle gangbare dragers. Ideaal voor het hanteren dankzij zijn grote flexibiliteit.
- Alltek Light Exterior kan worden gemengd met 10% cement om de weerstand te verbeteren tegen water.
- Glad uitzicht na gladstrijken en schuren.
- Voor buitenhuis de Alltek Exterior Light goed laten dekken.

### GEbruIKSAANWIJZING

#### Ondergronden:

- Beton, celbeton, mortel, gips, gipsblokken, gipsplaten, bakstenen en betonblokken.

#### Vorbereiding van de ondergronden:

- De ondergronden, de voorbereidingswerken en de verwerkingsomstandigheden moeten conform DTU en de geldende normen zijn.

#### Verwerking:

- Plamuurspatel.
- Italiaanse truweel.
- Pleitsterspaan van het type 'biflex' of gelijkaardig.
- Schuren met een korrel van 100 tot 150.

#### Aanbeveling:

- Alltek light Exterior niet gebruiken op vochtige ondergronden.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

Veiligheidsfiches op te vragen via:  
[www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite](http://www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite)