



International Coating Products

alltek

www.icp-alltek.com

Alltek Light LF50



PLAMUUR IN PASTAVORM

MANUELE VERWERKING



GEbruik BINNEN



TECHNISCHE GEGEVENS



VERBRUIK
1 liter/m² per mm dikte



DICHTHEID
1,3 +/- 0,1 kg/l



DROOG EXTRACT
Droog extract in massa: 74 %
Droog extract in volume: 67 %



VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN
+8 °C tot +30 °C
Maximale luchtvochtigheid
65 % RV



PH
8 +/- 1



REINIGING
Water



DROGING
Gemiddeld 2 uur naargelang de aangebrachte dikte, temperatuur, ventilatie, vochtigheid en het soort ondergrond. Schuren en overschilderen: na volledige droging.



AANBEVOLEN DIKTE
Min. dikte: 0,1 mm
Max. dikte: 1 mm

BESCHRIJVING

Zeer lichte en gladde plamuur voor manueel aanbrengen. Allteklight LF50 is een kant-en-klare witte plamuur op basis van calcium carbonaat.

EIGENSCHAPPEN

- ALLTEKLIGHT 50 is een plamuur op basis van natuurlijke en lichte vulstoffen.
- Eenvoudig in gebruik
- Zeer goede hechting
- Brandweerstand volgens de Europese norm EN 13501-1 A2-s1,d0
- Classificatie: AFNOR NF T 36-005 familie III klasse 2, AFNOR Xp T30-608

VERPAKKING EN BEWARING

- Plastic emmer van 4 liter
- Plastic emmer van 10 liter
- 1 jaar te bewaren in de originele ongeopende verpakking, vorstvrij en niet blootgesteld en hoge temperaturen

MILIEU INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 2 g/l
- Emissieklasse binnenlucht: A+



*Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).

GEbruik

- Muren en plafond binnen op alle gangbare ondergronden.
- Door de extragladde textuur is het product ideaal om af te werken met verven type A.

GEbruiksaanwijzing

Ondergronden:

- Op poederige ondergronden eerst een fixeermiddel aanbrengen.
- Gips, gipsblokken, gipsplaten, cementplamuur, oude ondergronden, oude verf, behandeld hout.

Vorbereiding van de ondergronden:

- De ondergronden, de voorbereidingswerken en de verwerkingsomstandigheden moeten conform DTU en de geldende normen zijn.

Verwerking:

- Plamuurmes.
- Italiaans truweel.
- Pleitsterspaan van het type 'biflex' of gelijkaardig.
- Schuren met een korrel van 220 tot 400.

Aanbevelingen:

- Zorg voor voldoende ventilatie zodat het vocht weg kan en de plamuur sneller kan drogen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Veiligheidsfiches op te vragen via:
www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite