

Alltek Light UL



ULTRA LICHTE PLAMUUR IN PASTA VORM

MANUELE VERWERKING



GEbruik BINNEN EN BUITEN



TECHNISCHE GEGEVENS

X/m² VERBRUIK
1 liter/m² naargelang de dikte

DICHTHEID
0,4 +/- 0,1 kg/l

Es DROOG EXTRACT
Droog extract in massa: 63 %
Droog extract in volume: 85 %

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN
+8 °C tot +30 °C
Maximale luchtvochtigheid
65 % RV

pH PH
8 +/- 1

REINIGING
Water

DROGING
Tot 2 uur laten drogen voor de volgende laag aan te brengen van 1 mm dikte.

AANBEVOLEN DIKTE
Min. dikte: 0,1 mm
Max. dikte: 15 mm

BESCHRIJVING

Zeer lichte plamuur dat makkelijk, glad en handmatig kan worden aangebracht. Alltek Light UL is een kant-en-klare witte plamuur in pastavorm. Het product trekt niet in en moet niet geschuurd worden.

EIGENSCHAPPEN

- Alltek light UL is een superlicht plamuur op basis van natuurlijke en lichte vulstoffen
- Eenvoudig in gebruik
- Zeer goede hechting
- Trekt niet in
- Brandweerstand volgens de Europese norm EN 13501-1 A2-s1,d0
- Classificatie: AFNOR NF T 36-005 familie III klasse 2, AFNOR Xp T30-608

VERPAKKING EN BEWARING

- Doos van 1 liter
- Plastic emmer van 4 liter
- 9 maanden te bewaren in de originele ongeopende verpakking, vorstvrij en niet blootgesteld aan hoge temperaturen

MILIEU INFORMATIE

- VOS-gehalte: < 5g/l
- Emissieklasse binnenlucht: A+



*Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).

GEbruik

- Voor een ideale afwerking gebruikt u best opvul-pasta.
- Voor een verzorgde afwerking zonder schuren.
- Kan worden aangebracht op geschilderd timmerwerk, zowel binnen als buiten.
- Voor het gebruik buitenhuis gebruikt u best de zeer dekkende Alltek light UL.

GEbruiksaanwijzing

Ondergronden:

- Op poederige ondergronden eerst een fixeermiddel aanbrengen.
- Gips, gipsblokken, gipsplaten, cementplamuur, oude ondergronden, oude verf, behandeld hout.

Vorbereiding van de ondergronden:

- De ondergronden, de voorbereidingswerken en de verwerkingsomstandigheden moeten conform DTU en de geldende NORMEN zijn.

Verwerking:

- Plamuurmes.
- Bewerk het product met een plamuurmes voor gebruik.
- Indien nodig voeg wat water toe bij het mixen.
- Schuren met korrel van 150 tot 220.

Aanbevelingen:

- Zorg voor voldoende ventilatie zodat het vocht weg kan en de plamuur sneller kan drogen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Veiligheidsfiches op te vragen via:
www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite