

Alltek Light Blue Hydrofuge



ENDUIT EN PÂTE ALLÉGÉ

APPLICATION
MANUELLE



APPLICATION
INTÉRIEURE PIÈCES
HUMIDES



DONNÉES TECHNIQUES



CONSUMMATION TYPE
1 litre/m² par mm d'épaisseur.



MASSE VOLUMIQUE
1,1 +/- 0,1 kg/l



ES
Extrait sec massique : 70%
Extrait sec volumique : 68%



CONDITIONS D'APPLICATION
+5°C à +30°C
Hygrométrie maximum 65%
H.R.



PH
8 +/- 1



LAVAGE DES OUTILS
À l'eau



SÉCHAGE
24 h en moyenne selon
épaisseur d'application,
température, ventilation,
hygrométrie et type de support.
Ponçage et recouvrement :
après séchage complet.



ÉPAISSEURS CONSEILLÉES
Épaisseur mini : 0,3 mm
Épaisseur maxi : 3 mm

DESCRIPTION

Enduit allégé de collage et de garnissage pour les bandes à joint et le surfacage en pièces humides. Alltek Light Blue Hydrofuge est un enduit en pâte allégé de couleur bleu-vert prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Facilité d'emploi.
- Excellente adhérence.
- Très bonne résistance à l'abrasion humide.
- Excellent garnissant.
- Facilité de ponçage.
- Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1.
- Classification : famille III classe 2 selon la norme AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF T 30-608 et à la norme EN NF 13963.
- Abrasion humide : catégorie A selon la norme NFT 30-608.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 3l.
- Seau plastique de 10l.
- Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 2 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UTILISATION

- Enduit intérieur pièces humides, murs et plafonds sur tous supports courants.
- Alltek Light Blue Hydrofuge est principalement destiné à la réalisation des joints de plaques de plâtre pour les pièces humides. Il peut également être utilisé comme enduit de lissage et de garnissage.

MODE D'EMPLOI

Supports :

- Plaques de plâtre cartonnées hydrofuges, carrelages.
- Toiles de verre, plâtres, carreaux de plâtre, briques, bétons, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

Préparation des supports :

- Les supports, travaux préparatoires, et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.
- Les plaques doivent être fixées et conformes au DTU 25-41.

Conseils d'application :

- Malaxer avant utilisation si nécessaire.
- Enduire les têtes de vis.
- Remplir l'arabesque des plaques de plâtre cartonnées avec Alltek Light Blue Hydrofuge. Coller puis serrer la bande à joint.
- Après séchage, effectuer une ou deux passes de finition.
- Ponçage au grain 100 à 150.

Recommandation :

- Alltek Light Blue Hydrofuge ne s'utilise pas sous une finition carrelée.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : <http://www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite/>