International Coating Products

www.icp-alltek.com

Alltek Light Exterior

ENDUIT EN PÂTE ALLEGÉ

APPLICATION MANUELLE

APPLICATION INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE
1 litre/m² par mm d'épaisseur.

MASSE VOLUMIQUE
1,4 +/- 0,1 kg/l

ES
Extrait sec massique : 75%
Extrait sec volumique : 65%

CONDITIONS D'APPLICATION
+8°C à +30°C.
Hygrométrie maximum 65% H.R.

PH
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS
À l'eau.

SÉCHAGE
24 h en moyenne selon épaisseur d'application, température, ventilation, hygrométrie et type de support.
Ponçage et recouvrement : après séchage complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES
Epaisseur mini: 0,3 mm
Epaisseur maxi: 3 mm

DESCRIPTION

Enduit allégé de réparation et de lissage pour application manuelle.
Alltek Light Exterior est un enduit de couleur grise en pâte prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

• Alltek Light Exterior est un enduit à bases de charges naturelles et allégées.
• Facilité d'emploi.
• Excellente flexibilité.
• Excellente adhérence : > 1.1 MPa.

• Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1.
• Classification : famille III classe 2 selon AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF T 30-608

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

• Seau plastique de 10 litres.
• Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

• Teneur en COV : < 1 g/l.
• Classe Emission Air Intérieur

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UTILISATION

• Enduit intérieur et extérieur, murs et plafonds sur tous supports courants.
• Particulièrement adapté au rebouchage des fissures grâce à sa grande flexibilté.
• Alltek Light Exterior peut être mélangé à 10% de Ciment Portland pour améliorer sa tenue à l'eau et permettre des épaisseurs d'application plus importantes.
• Aspect lisse après lissage et ponçage.
• Pour une utilisation extérieure, Alltek Light Exterior doit être recouvert.

MODE D'EMPLOI

Supports :
• Application sur tous supports, béton, béton cellulaire, mortiers, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, ciment, parpaings, briques.

Préparation des supports :
• Les supports, travaux préparatoires, et conditions d'application seront conformes aux DTU et normes en vigueur.

Conseils d'application :
• Couteau à enduire.
• Taloche italienne.
• Platoir souple type « Biflex » ou similaire.
• Ponçage au grain 100 à 150

Recommandation :
• Ne pas appliquer Alltek Light Exterior sur fonds humides.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : http://www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite/