Tekless Alpha Garnissant

ENDUIT EN PÂTE

APPLICATION MÉCANISÉE

APPLICATION INTÉRIEURE

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE
0,6 à 0,9 kg/m² par couche selon planimétrie du support.

MASSE VOLUMIQUE
1.7 +/- 0.1 kg/l

ES
Extrait sec massique : 73%
Extrait sec volumique : 54%

CONDITIONS D'APPLICATION
+8°C à +30°C
Hygrométrie maximum 65% H.R

PH
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS
A l'eau.

SÉCHAGE
24h en moyenne selon épaisseur d'application, température, hygrométrie, ventilation et type de support.
Ponçage et recouvrement : après séchage complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES
Épaisseur mini : 0,3 mm
Épaisseur maxi : 3 mm

DESCRIPTION

Enduit garnissant de préparation, pour application airless.
Tekless Alpha Garnissant est un enduit de couleur blanche en pâte prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Facilité d'emploi
- Ergonomie et rapidité d'exécution, peu de masquages
- Excellente adhérence
- Très bon pouvoir glissant
- Ponçage facile

- Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1
- Classification : famille III classe 2 selon AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF T 30-608

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 25kg
- Sac plastique à poignée de 25kg
- Conservation 9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 1 g/l
- Classe Emission Air Intérieur :

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UTILISATION

- Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports courants.
- Idéal sur béton brut grâce à son pouvoir garnissant.
- Aspect lisse après lissage et ponçage.
- Sans lissage, l'enduit s'arrondit à l'application airless, donnant au séchage un petit pommelé, régulier, recouvrable par tous types de peinture.
- Application manuelle possible.

MODE D'EMPLOI

Supports :
- Béton brut de décoffrage.
- Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées.
- Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

Préparation des supports :
- Les supports, travaux préparatoires, et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

Conseils d'application :
- Malaxer avant utilisation si nécessaire.
- Toutes pompes airless ayant un débit >5 L (ne pas utiliser de filtre).
- Buses airless de 27 à 45 selon état du support et matériel utilisé (se conformer aux conseils du fabricant).
- Lame de lissage souple type « Parfaitliss » ou similaire (jusqu'à 1 mètre de large en plafond).
- Ponçage au grain 150 à 220.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiches de données de sécurité est accessible sur le site :
http://www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite/